



## IDEA H20

impregnantas marmurui ir granitui, apsaugantis nuo vandens ir riebalų įsigėrimo ir grafiti

### Produkto aprašymas:

Impregnantas, apsaugantis pastatus ir akmens gaminius nuo vandens, riebalų ir drėgmės poveikio. Geriausi rezultatai ant poliruotų paviršių, priemonė leidžia akmeniui kvėpuoti. Giliai įsigeria į akmenį, nepakeičia originalios akmens spalvos, nepalieka plėvelės ant paviršiaus, tačiau suteikia akmeniui labai gerą apsaugą. Laboratorijose atlikti tyrimai rodo gerą atsparumą UV spinduliams. Šia priemone padengtas akmuo nekeičia savo spalvos net ir po ilgo poveikio UV spinduliais. Taip pat apsaugo nuo pelėsių susiformavimo. Suteikia blizgesį paviršiui ir apsaugą nuo daugumos grafiti dažų.

### Panaudojimas:

- Marmuro, granito, smiltainio ir kt. natūralaus akmens apsaugai
- Dirbtinio ir lieto akmens, betono apsaugai

### Techniniai duomenys:

Spalva	Skaidri
Lyginamasis tankis prie 20°C (skysčio ir vandens tankių santykis)	1,00 +/- 0,02
PH	8,5 +/- 0,02
Minimalus sandarių pakuočių galiojimo laikas prie 20°C (nebent kitaip yra nurodyta pakuotėje)	24 mėn.

### Naudojimo instrukcija:

Paviršiai turi būti švarūs ir sausi. Dėmės, pelėsiai turi būti nuvalyti, kitu atveju po padengimo bus dar sunkiau juos pašalinti. Padengimas gali būti atliekamas šepetiu, voleliu arba purkštuvu. Rekomenduojama, jeigu įmanoma, naudoti šepetį, kuris padeda priemonei geriau įsigerinti į akmenį. Taip pat galima naudoti purkštuvą. Tokiu atveju užpildykite talpą priemone ir purkškite 20-25 cm atstumu. Leiskite priemonei natūraliai išdžiūti ir akmuo bus apsaugotas. Priemonės pertekliui pašalinti naudokite IDEA H20 sudrėkintą audinį.

### Specialūs patarimai:

- Denkite priemonę be pertraukos tol, kol akmuo priemonės daugiau nebeįgers.
- Labai sugeriantiems paviršiams rekomenduojama procedūrą pakartoti po 10-15 minučių nuo pirmos procedūros.
- Neskieskite produkto jokių skiedikliu ar vandeniu, priemonė paruošta naudojimui.
- Paviršiai prieš padengimą turi būti visiškai sausi.
- **Rekomenduojama dirbti, esant aukštesnei nei 5°C temperatūrai.** Žemesnė temperatūra ir drėgmė trukdo efektyviam impregnanto įsigerimui ir lėtina akmens džiūvimo procesą.
- Padengus priemone būtina palaukti 24 valandas.
- Dengiant statulas ar dekoracijas, rekomenduojama atkreipti dėmesį į kampus ir įlankimus.
- Dažnai eksploatuojamiems arba lauke esantiems paviršiams (pvz., grindys, fasadai), cheminę apsaugą rekomenduojama kartoti kas 2-3 metus.



Ši informacija ir mūsų techniniai panaudojimo patarimai remiantis raštais ir gamintojo tyrimų duomenimis yra paremti mūsų žiniomis, tačiau tai yra tik nuorodos, taip pat kai kalbama ir apie trečiųjų asmenų apsaugines teises. Produktų naudojimo mes nekontroliuojame, tai Jūsų atsakomybė.



**AKMENS IMPREGNANTAS  
TECHNINIS APRAŠYMAS**

**Padengimas:**

Vieno litro priemonės naudojant marmurui ir granitui pakanka 30-40 kv.m. Kalkakmeniui, smiltainiui, betonui vieno litro priemonės pakanka 10-15 kv.m.

**Įpakavimas:**

Indai po 1 L; 5 L; 25 L

**Saugumo normos:**

Griežtai rekomenduojama priemonės neragauti, saugotis, kad nepatektų į akis ir ant odos. Prarijus – nedelsiant kreiptis dėl medicininės pagalbos. Laikykite vaikams nepasiekiamose vietose. **Būtina išbandyti priemonę ant nedidelio paviršiaus ploto prieš naudojimą.** Atitinka E.S. normoms. Pagaminta Italijoje.



Ši informacija ir mūsų techniniai panaudojimo patarimai remiantis raštais ir gamintojo tyrimų duomenimis yra paremti mūsų žiniomis, tačiau tai yra tik nuorodos, taip pat kai kalbama ir apie trečiųjų asmenų apsaugines teises. Produktų naudojimo mes nekontroliuojame, tai Jūsų atsakomybė.