



## Block D70

### vandens pagrindo impregnantas akmeniui

#### Produkto aprašymas:

Bespalvis vandens ir riebalų repelentas, apsaugantis akmens fasadus, grindis ir akmens produktus nuo vandens, drėgmės, riebalų poveikio. Apsaugo nuo pelėsių formavimosi. Priemonės cheminė sudėtis leidžia padengtiems paviršiams kvėpuoti ir leidžia drėgmei pasišalinti iš akmens, tačiau apsaugo nuo jos patekimo.

**Block D70** yra naudojama tiek viduje, tiek lauke. **Block D70** buvo sertifikuotas NSF International ir gali būti naudojamas akmens paviršiams, turintiems sąlytį su maistu: marmuro, granito, dirbtinio ir lieto akmens stalviršiams.

#### Panaudojimas:

- Marmuro, granito, smiltainio ir kt. natūralaus akmens apsaugai
- Dirbtinio ir lieto akmens, betono apsaugai

#### Techniniai duomenys:

Spalva	Permatoma
Lyginamasis tankis prie 20°C (skysčio ir vandens tankių santykis)	1,00
PH	10,3 +/- 0,02
Minimalus sandarių pakuočių galiojimo laikas prie 20°C (nebent kitaip yra nurodyta pakuotėje)	24 mėn.

#### Naudojimo instrukcija:

Paviršius turi būti švarus ir sausas: dėmės, pelėsiai ir kt. turi būti nuvalyti, kitu atveju po priemonės panaudojimo juos bus sunku pašalinti. Papurškite priemonę tolygiai ant paviršiaus taip, kad akmuo sušlaptų, palaukite 3-5 minutes ir pašalinkite likučius audiniu. Leiskite paviršiams išdžiūti.

#### Specialūs patarimai:

- Rekomenduojama padengti labai įsigeriančius paviršius antrą kartą po 30 minučių nuo pirmo padengimo.
- Dideliems poliruotiems paviršiams apsaugoti, siūloma atskiesti priemonę vandeniu iki 50%. Paviršiai turi būti visiškai sausi prieš padengimą.
- Po padengimo paviršiai turi džiūti 24 valandas, kol cheminė polimerizacija bus baigta.
- Jeigu padenginsite skulptūras, dekoracijas ir pan., atidžiai padenkite visus kampus ir įlinkimus.
- Būtina pašalinti priemonės perviršių nuo paviršių po 3-5 minučių ir tik po to palikti paviršius džiūti.
- Prieš naudojant atidžiai perskaitykite instrukciją ant pakuotės.



Ši informacija ir mūsų techniniai panaudojimo patarimai remiantis raštais ir gamintojo tyrimų duomenimis yra paremti mūsų žiniomis, tačiau tai yra tik nuorodos, taip pat kai kalbama ir apie trečiųjų asmenų apsaugines teises. Produktų naudojimo mes nekontroliuojame, tai Jūsų atsakomybė.



**AKMENS IMPREGNANTAS**  
**TECHNINIS APRAŠYMAS**

**Padengimas:**

Vieno litro priemonės naudojant marmurui ir granitui pakanka 30-40 kv.m. Kalkakmeniui, smiltainiui, betonui vieno litro priemonės pakaks 10-15 kv.m.

**Įpakavimas:**

Indai po 0,2 L; 1 L; 5 L; 25 L

**Saugumo normos:**

Griežtai rekomenduojama priemonės neragauti, saugotis, kad nepatektų į akis ir ant odos. Prarijus – nedelsiant kreiptis dėl medicininės pagalbos. Laikykite vaikams nepasiekiamose vietose. **Būtina išbandyti priemonę ant nedidelio paviršiaus ploto prieš naudojimą.** Atitinka E.S. normoms. Pagaminta Italijoje.



Ši informacija ir mūsų techniniai panaudojimo patarimai remiantis raštais ir gamintojo tyrimų duomenimis yra paremti mūsų žiniomis, tačiau tai yra tik nuorodos, taip pat kai kalbama ir apie trečiųjų asmenų apsaugines teises. Produktų naudojimo mes nekontroliuojame, tai Jūsų atsakomybė.